LACKundFARBE24.de
Profiprodukte online bestellen

Holzböden und Holztreppen farbig lasieren mit GORI 33 Futur Plus Holzlasur und anschließender Versiegelung mit GORI Siegel Parkett- und Treppenlack

Arbeitsbeschreibung

Diese Arbeitsbeschreibung ist in folgende Punkte gegliedert:

1. Angabe der Verarbeitungsmöglichkeiten
2. Untergrundvorbereitung
3. Farbig lasieren
4. Versiegelung
5. Erklärung wie Sie die aufgeführten Produkte im Onlineshop finden
6. Wichtige Hinweise

1. Verarbeitungsmöglichkeiten
Streichen

2. Untergrundvorbereitung
Holzschliff
Endschliff Holzboden mit Korn 150 – 180 anschließend gründliche Entstaubung / Absaugen

3. Farbig lasieren

GORI 33 Futur Plus Holzlasur ist eine Holzschutzlasur für sensible Anwendungsbereiche innen und außen für alle Holzarten. Aufgrund seiner tropfgehemmten Einstellung kann es selbst über Kopf leicht verarbeitet werden, trocknet schnell und ermöglicht bis zu drei Anstriche pro Tag. **GORI 33 Futur Plus Holzlasur** erfüllt die Anforderungen der EN 71, Teil 3 – und damit selbst für Kinderspielzeug und Spielgeräte uneingeschränkt geeignet. Darüber hinaus ist GORI 33 mit dem Umweltprüfzeichen Blauer Engel ausgezeichnet.
In Kombination mit einer Versiegelung mit **GORI Siegel Parkett- und Treppenlack** wird eine hohe Beanspruchbarkeit erreicht, die auf Holzböden und Holztreppen notwendig ist.

GORI 33 Futur Plus Holzlasur ist sowohl in Holzfarbtönen als auch lasierend nach RAL oder NCS Farbtönen lieferbar

Vorgehensweise

Flächen mit GORI 33 Holzlasur im Farbton nach Wunsch
1-2 x gleichmäßig lasieren

Benötigte Materialien / Materialbedarf

Schnellsuche im Shop
go33ral

Verbrauch GORI 33 Holzlasur in RAL Farbtönen
-90 ml/m² je Arbeitsgang

Ergiebigkeit je Gebinde
- 0,75 Liter reicht für ca. 8,3 m²
- 2,50 Liter reicht für ca. 27,8 m²
- 5,00 Liter reicht für ca. 55,5 m²

Holzböden und Holztreppen farbig lasieren mit GORI 33 Futur Plus Holzlasur und anschließender Versiegelung mit GORI Siegel Parkett- und Treppenlack

4. Versiegelung

GORI SIEGEL PARKETT- UND TREPPENLACK ist ein hochtransparenter und extrem widerstandsfähiger Universal-Klarlack. Er schützt Holzböden und Treppen, aber auch Geländer, Handläufe und andere stark strapazierte Hölzer (z. B. Türrahmen in Schulen oder Sitzbänke in öffentlichen Warteräumen) durch seine glasklare, robuste Oberfläche. Geruchsarm und schnelltrocknend, eignet er sich für bis zu zwei Anstriche innerhalb eines Tages. GORI SIEGEL PARKETT- UND TREPPENLACK kann auch in sensiblen Anwendungsbereichen wie z. B. auf Kinderspielgeräten eingesetzt werden, da er die Anforderungen der DIN/EN 71,Teil 3 erfüllt.

Die Beständigkeit der Beschichtung kann durch die Zugabe von GORI Härter zusätzlich erhöht werden. Genaue Dosierungsanweisungen finden sich auf der Verpackung des Härters.

- Geruchsarm und schnelltrocknend (bis zu 3 Anstriche pro Tag!).
- Schafft glasklare, robuste Oberflächen, auch in sensiblen Bereichen.
- Ergiebigkeit: ca. 10m² je Liter

Vorgehensweise

- **1 x Streichen/ Rollen** mit GORI Siegel Parkettlack und Treppenlack

  (100: 1 gemischt mit GORI Siegel Härter) Mischanleitung beachten!
  Diese Mischung muss innerhalb max 8 Std. verarbeitet werden.
- **Zwischentrocknung** mind. 4 h 20°C
- **leichter Zwischenschliff** Korn 240

- **2 x Streichen/ Rollen** mit GORI Siegel Parkettlack und Treppenlack
  (100: 1 gemischt mit GORI Siegel Härter) Mischanleitung beachten!
  Diese Mischung muss innerhalb max 8 Std. verarbeitet werden.

- **Zwischentrocknung** mind. 4 h 20°C
- **Begehbar nach Trocknung mind. 8 h 20°C**

Hier für Sie eine Anleitung zur Verarbeitung von 2-Komponenten Lack

Benötigte Materialien / Materialbedarf

Schnellsuche im Shop
gosi

GORI Siegel Parkett- und Treppenlack

-100 ml/m² je Arbeitsgang

Ergiebigkeit bei 2 Arbeitsgängen je Gebinde
- 0,75 Liter reicht für ca. 3,75 m²
- 2,50 Liter reicht für ca. 12,50 m²
- 5,00 Liter reicht für ca. 25,00 m²

Holzböden und Holztreppen farbig lasieren mit GORI 33 Futur Plus Holzlasur und anschließender Versiegelung mit GORI Siegel Parkett- und Treppenlack

5. Wie finden Sie die Produkte im Onlineshop

zum Shop

Speichern oder drucken Sie diese Anleitung. Dann können Sie bequem aus der Anleitung alle Artikel über die Eingabe der in die **Schnellsuche im Shop oben rechts** aufrufen.



Wie funktioniert die Schnellsuche? >> zur Erklärung

6. Wichtige Hinweise

Details zur Lackierung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktinformationen.

Die angegebenen Materialmengen basieren auf unseren Erfahrungswerten. Abweichungen durch unterschiedliche Untergründe oder Verarbeitungsweisen sind möglich.

Die fertig lackierte Fläche ist am nächsten Tag hantierbar, jedoch wird die volle Belastbarkeit, wie bei fast allen Lacken, erst nach ca. 7 - 9 Tagen erreicht. Man sollte deshalb bis zur endgültigen Aushärtung noch etwas vorsichtig mit der Oberfläche umgehen.

2K Materialien sollen innerhalb von 24 Stunden überstrichen werden.
Bei längerer Zwischentrocknungszeit muss direkt vor dem nächsten Anstrich angeschliffen werden (Korn 240-280), da es sonst zu Haftungsproblemen kommt.

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Deshalb bitte immer auch noch die technischen Datenblätter der Hersteller beachten und bei Fragen zur Verarbeitung Rücksprache halten.