LACKundFARBE24.de
Profiprodukte online bestellen

Fliesen, Fliesenboden im Innen- und Außenbereich flächig spachteln für nachfolgende Beschichtung

Arbeitsbeschreibung

Diese Arbeitsbeschreibung ist in folgende Punkte gegliedert:

1. Angabe der Verarbeitungsmöglichkeiten
2. Untergrundvorbereitung
3. Spachtelung
4. Erklärung wie Sie die aufgeführten Produkte im Onlineshop finden
5. Wichtige Hinweise

1. Verarbeitungsmöglichkeiten

Streichen, Rollen

2. Untergrundvorbereitung

Eventuelle Schadstellen Spachteln mit MIPA E 90 Epoxidharzspachtel
Fliesen gut reinigen mit **Kempertec MEK Reinigungsmittel farblos** transparent.

Vorgehensweise

Material auf ein sauberes, möglichst flusenfreies Stofftuch geben und den Untergrund damit kräftig abreiben. Tücher mehrmals erneuern.

Benötigte Materialien / Materialbedarf

Schnellsuche im Shop
e90

Schnellsuche im Shop
mek

MIPA E 90 Epoxidharzspachtel

Kempertec MEK Reinigungsmittel farblos

Ergiebigkeit /Verbrauch
- ca. 30 - 50 g/ m²

Ergiebigkeit je Gebinde
- 2 kg reicht für ca. 40 – 66 m^2
- 9 kg reicht für ca. 180 – 300 m^2
- 23 kg reicht für ca. 460 – 766 m^2

3. Spachtelung

mit Spachtelmasse aus **COELAN KEMCO POX 2K Grundierung und** COELAN® Spezialfüllstoff

COELAN KEMCO POX 2K Grundierung ist eine farbige, wasserverdünnbare 2K **Spezialgrundierung für trockene und feuchte keramische** (Fliesen, glasierte Fliesen, Spaltklinker) **und mineralische Untergründe** (Beton, Zementestrich, Magnesiaestrich) sowie Edelstahl, Aluminium, Baustahl, Weißblech im Innen- und Außenbereich.

Was ist ein 2K Lack und was ist zu beachten?
>> Anleitung zur Verarbeitung von 2-Komponenten Lack

Fliesen, Fliesenboden im Innen- und Außenbereich flächig spachteln für nachfolgende Beschichtung

Vorgehensweise

- Kratz- und Egalisierungsspachtel auf ebenen Flächen
COELAN KEMCO POX 2K Grundierung + Härterzugabe
(6 Volumenteile COELAN KEMCO POX : 1 Volumenteil KEMCO POX-Härter)

Komponente A. vorsichtig aufrühren und Komponente B zur Komponente A geben. Mit einem langsam laufenden Rührwerk (max. 300 Upm) mindestens 2 min. intensiv mischen.

Zur fertigen Mischung KEMCO POX 2-K Grundierung geben Sie COELAN® Spezialfüllstoff im Verhältnis 1:3 Gewichts-Anteile hinzu. (1 Teil KEMCO pox : 3 Teile Spezialfüllstoff)

Material intensiv mischen, anschließend In ein sauberes Gebinde umtopfen und erneut ca. 2 min. lang mischen. Gemisch auf den Untergrund ausschütten, mit einer Zahn- oder Glättkelle gleichmäßig verteilen und nach wenigen Minuten mit einer Stachelwalze entlüften um eine Blasenbildung zu vermeiden.

- Trocknung nach ca. 12 Stunden begeh- und überstreichbar.
Der nächste Anstrich sollte bis spätestens 24 Stunden nach der Grundierung aufgebracht werden!

Sehr stark saugende oder offenporige Untergründe sollten vorab mit KEMCO POX 2-K Grundierung tiefengrundiert werden.

Materialbedarf ist abhängig von der Schichtstärke

- Spachtelung an senkrechten Flächen

Flächen mit COELAN KEMCO POX 2K Grundierung + Härterzugabe (Mischung siehe oben) grundieren und dann in die nasse Grundierung spachteln mit einer Mischung aus:

(6 Volumenteile COELAN KEMCO POX : 1 Volumenteil KEMCO POX-Härter)
COELAN KEMCO POX 2K Grundierung + Härterzugabe

Zur fertigen Mischung KEMCO POX 2-K Grundierung geben Sie COELAN® Spezialfüllstoff im Verhältnis 1:12 Gewichts-Anteile hinzu. (1 Teil KEMCO pox : 12 Teile Spezialfüllstoff)

Materialbedarf ist abhängig von der Schichtstärke

Benötigte Materialien (für Kratz- und Egalisierungsspachtel)

Schnellsuche im Shop
KEMCO
Schnellsuche im Shop
coefüll

COELAN KEMCO POX 2K Grundierung
6 kg + 1 kg Härter je Gebinde

zzgl. 3 x COELAN® Spezialfüllstoff
7,0 kg je Gebinde

Ergibt ca. 14 Liter Fertigmischung
Diese Mischung reicht bei 3 mm Schichtstärke für ca. 4,6 m²
Diese Mischung reicht bei 5 mm Schichtstärke für ca. 2,8 m²

Fliesen, Fliesenboden im Innen- und Außenbereich flächig spachteln für nachfolgende Beschichtung

4. Wie finden Sie die Produkte im Onlineshop

zum Shop

Speichern oder drucken Sie diese Anleitung. Dann können Sie bequem aus der Anleitung alle Artikel über die Eingabe der in die **Schnellsuche im Shop oben rechts** aufrufen.



Wie funktioniert die Schnellsuche? >> zur Erklärung

5. Wichtige Hinweise

Details zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktinformationen.

Die angegebenen Materialmengen basieren auf unseren Erfahrungswerten. Abweichungen durch unterschiedliche Untergründe oder Verarbeitungsweisen sind möglich.

2K Materialien sollen innerhalb von 24 Stunden überarbeitet werden.
Bei längerer Zwischentrocknungszeit muss direkt vor dem nächsten Anstrich angeschliffen werden (Korn 240-280), da es sonst zu Haftungsproblemen kommt.

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Deshalb bitte immer auch noch die technischen Datenblätter der Hersteller beachten und bei Fragen zur Verarbeitung Rücksprache halten.